MORCEM® GLASS



PRODUCTO

Adhesivo cementoso especial aditivado.

Dotado de elevada plasticidad, gran resistencia e impermeabilidad.

Para el montaje y rejuntado de bloques de vidrio.

COMPOSICIÓN

Producto a base de cemento blanco de alta resistencia, áridos especiales de granulometrías seleccionadas y aditivos que contribuyen a su gran plasticidad y fácil aplicación.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Aplicación en interiores y exteriores.
- Especialmente recomendado para la unión de bloques de vidrio.
- Impermeable e inalterable.
- No aparecen fisuras.
- Compatible con la utilización de varillas.
- Su fraguado rápido facilita la aplicación y limpieza.
- Gran plasticidad y elasticidad.

MODO DE EMPLEO

- Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.
- Dejar reposar la masa unos 5 minutos y reamasar.
- Asegurarse que los bloques de vidrio sean resistentes y estén exentos de polvo, aceite, cera, etc.
- Aplicar con palaustre de albañil, como si de un ladrillo se tratase, e ir levantando la pared de bloques. Es importante el empleo de varillas de acero y crucetas de plástico para el armado de la pared.
- Una vez colocados y rejuntados los bloques, proceder a su limpieza con una esponja ligeramente humedecida.
- Esperar 24 horas para hacer la limpieza final con la ayuda de un estropajo o un paño.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.

REV. 01/07 - Esta versión anula todas las anteriores. Compruebe última versión en la página web.

grupopuma

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en co	ondiciones estándar)
Aspecto	Polvo BLANCO
Densidad aparente del polvo — — — —	- 1,1 ± 0,2 g/cm ³
Densidad producto amasado	1,6 ± 0,2 g/cm ³
Resistencia a compresión — — — —	> 15,0 N/mm ²
Rendimiento aproximado	12 Kg/m² para bloques de 20x20x8 cm

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 Kg de papel plastificado y bote de 5 Kg.

Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.